JA 0142199 JUL 1985 ALUS STEVENTAN ISSE

(54) HEAT EXCHANGER UNIT MADE OF CERAMIC

(11) 60-142199 (A)

(21) Appl. No. 58-248589


(22) 29.12.1983

(71) KUROSAKI YOUGIYOU K.K. (72) TOKUAKI HATSUTA(1)

(51) Int. Cl'. F28F21/04

PURPOSE: To prevent leakage of heated fluid and improve heat exchanging rate per unit weight by a method wherein recesses and protrusions for engagement, which are provided on both surfaces of neighboring ceramic plates, are engaged and the tip end of a bulkhead is abutted against the recessed surface of the recess for engagement to form a plurality of heated fluid paths.

CONSTITUTION: A ceramic plate 11 is provided with a plurality of recessed grooves 18 for forming a plurality of gas paths on the rectangular surface thereof from one side rim 14 to the other side rim 15 in parallel to both end faces 16, 17 and is divided by bulkheads 19. Air holes 20 penetrate through the ceramic plate 11 from one end face 16 to the other end face 17 orthogonally to said gas path forming recessed grooves 18 and is divided by bulkheads 22. The ceramic plates 11, 12, 13 may be connected air-tightly by engaging recesses 24 and protrusions 23 for engagement while a plurality of gas paths 26, having rectangular sections, are formed by abutting the tip end of the bulkheads 19 against the recessed surfaces 25 of the recesses 24 for engagement air-tightly. According to this method, the surface area per unit weight may be enlarged, the heat exchanging efficiency may be improved, air-tightness may be kept and the leakage of heated fluid may be prevented.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

`

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A) 昭60 - 142199

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月27日

F 28 F 21/04

⑪出 願

7380-3L

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

セラミツクス製熱交換器ユニツト 60発明の名称

> 願 昭58-248589 ②特

顧 昭58(1983)12月29日

田 砂発 明 者 彦 奄 明 者 田 沙発 黒 崎 窯 葉 株 式 会社 人

北九州市小倉北区金鷄町7-26 北九州市小倉南区北方4-3-22 北九州市八幡西区東浜町1番1号

砂代 理 弁理士 小 堀

外2名

1.発明の名称 セラミックス製熱交換器ユニット 2. 特許請求の範囲

1. セラミックス板の表面に一側縁から他側縁 まで伸延し、かつ複数の平行する隔壁によって 区画される複数の加熱流体通路形成用凹渦を設 け、同セラミックス板の裏面と加熱流体通路形 成用凹端の底面間に、同加熱液体通路形成用凹 海と略直交する方向にセラミックス板の一端縁 から他端縁まで貫通し、かつ複数の隔壁によっ て区画される複数の被加热流体通路孔を設け、 さらにセラミックス板の両面の周縁上にそれぞ れ嵌合用凸部と嵌合用凹部を設け、これらを鱗 接するセラミックス板の両面に設けた嵌合用凹 部と嵌合用凸部と嵌合させるとともに、隔壁の 先端を嵌合用凹部の凹面に当接することによっ て複数の加熱液体通路を形成したことを特徴と するセラミックス製熱交換器ユニット。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は加熱流体の保有する顕熱で被加熱流体 を加熱する熱交換器ユニットに関する。

(従来技術)

従来、上記を目的とした熱交換器は各種形態の ものが知られており、その一形態として、熱交換 器のケーシング内に複数のセラミック製のパイプ を配設し、同パイプ内に燃焼ガスを通過するもの がある。しかし、かかるパイプはケーシング外の 配管との連結に気密性を保つことが困難であり、 加熱液体の過洩を生じていた。また伝熱管式の熱 交換器は単位重量当りの伝達熱量が小さく、その ため、熱交換器を重量物としていた。

(発明の目的)

本発明はこのような従来技術の有する問題を解 消しようとするものであり、その目的は、加熱流 体の弱機を完全に防止することができ、かつ単位 重量当りの热交換率も奢しく向上することができ る熱交換器ユニットを提供することにある。

#### (発明の構成)

なお、ここで云う加熱液体とは燃焼ガス等をいい、被加熱流体とは空気や燃焼用ガス等をいう。 また、セラミックスとは主として炭化珪素,窒化 珪素等の非酸化物およびサイアロン,酸窒化珪素 等を意味する。けだし、回収空気温度が700 でを越える高温の熱回収では定常、非定常の熱応力が0.5~2.0 kg/mm² にも連し、液れの片寄りによる構造熱応力が1~4 kg/mm² になるので伝熱材質としては共有結合の強い上記材料でないと耐えられないからである。しかし、回収空気温度が700 でよりも低い場合は、コージェライト、溶融石英、ムライト、アルミナ、スポジューメン、耐熱ガラス等の酸化物とすることも出来る。

### (実施例)

以下、添付図に示す実施例に基づいて本発明を 具体的に説明する。

第1図に熱抵抗器の全体が示されており、(1)は メタルケーシングであり、同ケーシングは上下両面(2)に空気流入口(3)と空気排出口(3a)を有する とともにそれと直交する面(4)、(5)にガス流入口お よび流出口(6)、(7)を有している。

第2図に本発明に係るセラミックス型熱交換器 ユニット畑が示されている。図示する如く、同ユ ニットは直方体形状を有しており、上述したメタ

ルケーシング(1)内に装着される。

また、ユニット回は複数のセラミックス版(II)、(12)、(13)を複数個連結することにより 形成されるものであり、以下、セラミックス版( II)の構造を、第3図から第9図を参照して詳細 に説明する。

セラミックス板(11)はその矩形状(図示の実施例では正方形の場合を示す)をなす表面に一側様(14)から他側様(15)に向けて両端面(16). (17)と平行に伸延する複数のガス通路形成用凹溝(18)を有しており、これらは同一方向に伸延する隔壁(19)によって区画される。各凹溝(18)はクラックの発生を防止するため、コーナ部に丸味を有する。

また (20) はセラミックス板 (11) の裏面とがス週路形成用凹溝 (18) の底面 (21) 間において形成される複数の矩形断面を有する空気孔であり、これら空気孔 (20) はセラミックス板 (11) の一倒端面 (16) から他側端面 (17) に向けて上記がス週路形成用凹溝 (18) と直交する方向に貫通し

ており、かつ隔壁 (22) によって区画されている。 さらに空気孔 (20) はクラックの発生を防止する ためコーナ部に丸味を有する。

また(23)、(24)はセラミックス板(11)の表面と裏面にそれぞれ設けられる嵌合用凸部と凹部であり、これらは隣接するセラミックス板(11)、又は(12)、(13)の嵌合用凹部または凸部と嵌合することによってセラミックス板(11)、(12)、(13)を気密状態に連結することができ、かつ隔壁(19)の先端を嵌入用凹部(24)のの凹で、かつ隔壁(19)の先端を嵌入用凹部(24)のの凹で、10分の形できることによって)を形形がある。とができる。なお、加熱流応力の吸でも形がさほどの形がならない場合とは、熱流応力の吸でを考慮している。というには、1分のできる。ない場合とは、1分のできるがある。この特別では、1分のでは、1分

また、第10図から第13図に第2図における熱交 換器ユニット岬の両側壁を構成するセラミックス

板(12)、(13)の酢糊な構成が示されており、 これらセラミックス板 (12), (13) は実質的に セラミックス板 (11) と同様な構成を有しており、 ただそれぞれの外側面がユニット四の両側壁を形 成する点において相違している。

上記機成において、嵌合部からのリークを防止 するため、嵌合部を含むユニット周辺部は耐熱性 無機費あるいは有機金属重合体等の接着材を用い て独固に接合される。

また、主たる伝熱壁 (27), (28) は群く、熱 応力、構造応力で破壊し易いので、空気側の隔壁 (22) およびガス側の隔壁 (19) は伝熱を助長す るとともにユニットの構造を補強する役目も持っ ている。

- さらに隔壁(19)の先嶋郎と伝熱壁(28)との 間にもスペーサー的意味合いで上述のような接着 材を施し、接合することが望ましい。

ついで上配構成を有する熱交換器ユニット呻を 具備する熱交換器(1)の作動について述べる。

第1図及び第2図において、ガス流入口(6)。ガ

ス流路 (26) およびガス排出口 (27) を介してガ スを熱交換器(1)内を流すとともに、空気流入口(3). 空気流路 (20) および空気排出口 (3a) を通過し て空気を流す。これによってガスの保有する熱は 伝熱壁 (19), (22), (27), (28)を介して 空気へ伝達される。

なお、セラミックスを用いて試作した伝熱筺式 の大型熱交換器の熱交換面積の対重量比は0.02~ 0.04㎡/㎏、小型熱交換器では0.01~0.02㎡/㎏ であるが本発明によるコンパクトなボックス型熱 交換器の場合、0.2 ~ 0.5 ㎡/ほであった。

なお、上述の実施例は加熱流体通路と被加熱流 体通路を直交させた例であるが、角度を変えるこ ともできる。

## (発明の効果)

以上述べてきた構成及び作用によって示す如 本発明は下記の効果を奏することができる。

ィ)単位重量当りの表面積を拡大し、熱交換が 率を著しく向上することができ、熱交換器の高低 能化および軽量化を図ることができる。

ロ) 被加熱液体の気密性を確実に保持できるの で、加熱流体の被加熱液体へのリークを完全に防 止できる。

ハ)ユニットが複数の独立したセラミックス板 よりなり、これらを接合部の間隙を調整しながら 梭合、組立てるので、熱応力を吸収することがで き破壊を防止できる。

## 4.図面の簡単な説明

第1図は木発明にかかる熱交換器ユニットを装 着する熱交換器の斜視図、第2図は同熱交換器ユ ニットの斜視図、第3図はセラミックス板の正面 図、第4図は同側面図、第5図は同平面図、第6 図は第4図1-1線による断面図、第7図は第4 図Ⅱ-Ⅱ線による断面図、第8図は第3図Ⅱ-Ⅱ 椋による断面図、乳9図は乳3図N−Ⅳ線による 断面図、第10図は他のセラミックス板の一部断面 側面関、第11図は第10図V-V糠による断面図、 第12図はもう一つのセラミックス板の一部断面側 面図、第13図は第12図 VI – VI 線による断面図であ

(1):メタルケーシング (2):面

(3): 空気液入口

(3a):空気排出口

(4) : ĪĒ

(5):面

(6): ガス流入口

(7): ガス渡出口

001:ユニット

(11) :セラミックス板

(12) :セラミックス版 (13) :セラミックス板

(14):一侧绿

(15):他倒練

(16):嫡面

(17):協面

(18) :ガス通路形成用四次

(19):隔壁

(20):空気孔

(21):底面

・ (22) : 隔壁

(23) : 嵌合用凸部

(24) : 嵌合用凹部

(25):凹面

(26) : ガス透路

特許出關人

思崎窯葉株式会社

代 理 人

小 遅

益 (ほか2名)

